

# F&G Bestrating en Gevel Impregneer

## Productomschrijving

Een watergedragen, transparant impregneermiddel voor bestrating en gevels. Bestrating en gevels hebben veel te lijden onder weersomstandigheden, aanslag van alg en mossen, verkeer, etc. De F&G Bestrating- en Gevel Impregneer heeft een diep indringend vermogen om een duurzame bescherming te geven tegen vocht- en vuilproblemen, schimmel, vorstschade, etc.

## Kenmerken

- Zeer goed waterafstotend
- Uitstraling ondergrond blijft behouden
- Voorkomt het aanhechten van vuil
- Geen schadelijke stoffen
- Goed verwerkbaar
- Nagenoeg geurloos
- Diep indringend
- Kleurloos
- Damp open

## Toepassingen

Voor gebruik op steenachtige ondergronden zoals beton en metselwerk, pleisterwerk, (sier)bestrating (ongeglazuurd), granietsteen (zoals mortel en kalksteen), diverse soorten natuursteen, etc. Dit product is niet geschikt bij waterdichte en vuilafstotende stenen, zoals geglazuurde en keramische tuintegels.

## Basisgegevens

Rendement:	350 – 750 ml per m <sup>2</sup> , verbruik is afhankelijk van de porositeit van de minerale ondergrond
Actieve stof:	10% (siliconen)
Dichtheid:	1 kg per ltr
Houdbaarheid:	12 maanden houdbaar in onaangebroken verpakking droog en vorstvrij bewaren
Verpakking:	5 en 10 ltr
Kleur:	wit melkachtig, droogt kleurloos op

## Verwerking

Verwerking:	lage druk spuit, kwast, blokkwast of roller schudden voor gebruik het product dient in 2 lagen opgezet te worden, zorg ervoor dat de 2 <sup>de</sup> laag nat in nat word aangebracht.
Droogtijd bij 20°C:	3 - 5 uur, bij lagere of hogere temperaturen zal dit resp. langer of korter duren
Verwerkingsconditie:	ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen de 2°C en 30°C en het dient droog weer te zijn, tot minimaal 12 uur na verwerking. Werk niet in de volle zon om te snelle aandroging te voorkomen.
Verdunning:	het product is gebruiksklaar
Reiniging:	water, direct na gebruik

## **Systeem**

### **Gevels**

#### *Voorbehandeling:*

De ondergrond dient schoon, droog, vast en vetvrij te zijn.

Het voegwerk dient in goede staat te zijn, indien nodig herstellen.

Beschadigde oppervlakken, zoals scheuren of loszittende delen eerst herstellen.

Ramen en aangrenzende bouwdelen zoals kozijnen afdekken, evenals dorpels en bestrating.

Verontreiniging direct na het impregneren afwassen. Droge vlekken zijn niet meer te verwijderen.

Proefvlak vooraf opzetten.

#### *Afwerking:*

Om streepvorming te voorkomen, dient de F&G Bestrating en Gevel Impregneer van onder naar boven opgebracht te worden.

Het product dient in 2 lagen opgezet te worden, de 2<sup>e</sup> laag direct na de 1<sup>e</sup> laag opzetten, terwijl deze laag dus nog nat is! Dit om goede impregnatie van het product te realiseren.

### **Bestrating**

#### *Voorbehandeling:*

De ondergrond dient schoon, droog, vast en vetvrij te zijn.

Beschadigde oppervlakken, zoals scheuren of slechte voegen eerst herstellen.

Aangrenzende bouwdelen zoals kozijnen afdekken, evenals dorpels. Verontreiniging direct na het impregneren afwassen. Droge vlekken zijn niet meer te verwijderen.

Ondanks de niet schadelijke stoffen adviseren wij uit de buurt van beplanting te blijven.

Proefvlak vooraf opzetten.

#### *Afwerking:*

Het product dient in 2 lagen opgezet te worden, de 2<sup>e</sup> laag direct na de 1<sup>e</sup> laag opzetten, deze laag dient dus nog nat te zijn! Dit om goede impregnatie van het product te realiseren.

## **Veiligheidsgegevens**

Zie Veiligheid informatie bladen